



# Struktol Company of America

Latinoamérica  
Struktol, Víctor Dvoskin  
Tel: 54 (11) 4292-7372  
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico  
RUCSA, Benjamin Fuentes  
Tel: 52 (55) 5888-9747  
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

## HOJA DE DATOS

[www.struktol.com](http://www.struktol.com)

## STRUKTOL<sup>®</sup> A 60

PEPTIZANTE PARA CAUCHO NATURAL

ADITIVO DE PROCESAMIENTO PARA CAUCHO NATURAL Y SINTÉTICO

### COMPOSICIÓN

Mezcla de jabones de zinc de ácidos grasos de alto peso molecular

### PROPIEDADES

Aspecto	Pastilles o esferas beige
Contenido de Cenizas (% , max)	21.5
Punto de Goteo (°C)	85.5 - 95.5
Peso Específico	1.15
Comportamiento Fisiológico	ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 18 meses bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas de PE conteniendo 25 kg

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL<sup>®</sup> A 60 es un jabón de zinc soluble en caucho que conduce a una peptización física más rápida del caucho natural. Comienza a ser efectivo en el rango de baja temperatura de la formación del compuesto y puede ser usado para masticación en una etapa separada así como también para mezclado en una única etapa. STRUKTOL<sup>®</sup> A 60 puede usarse en todos los tipos de caucho.

STRUKTOL<sup>®</sup> A 60 afecta la rápida incorporación de las cargas, lo que lleva a ciclos de mezcla más cortos. No influye sobre la dureza Shore de los vulcanizados.

Siendo soluble en caucho, el STRUKTOL<sup>®</sup> A 60 no aflora en los vulcanizados. Es posible una reducción de las altas dosis de ácidos esteárico o parafinas.

### DOSIS

1 – 5 phr

(07/13/2012)VD/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.