



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Víctor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUCSA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (55) 5888-9747
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

STRUKTOL® RP 28

ADITIVO DE PROCESAMIENTO
COMPATIBILIZANTE

COMPOSICIÓN

Mezcla de resinas alifáticas de color claro.

PROPIEDADES

Apariencia	Pastillas amarillo claro
Cenizas (% max)	2
Punto de Ablandamiento (°C)	95 - 105
Gravedad Específica	0.97
Comportamiento Fisiológico	Ver Hoja de Datos de Seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
Embalaje	Bolsas de PE de 25 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN – CAUCHO

STRUKTOL® RP 28 mejora la homogeneidad de los elastómeros de diferente polaridad y viscosidad. Es rápidamente absorbido por los polímeros durante el ciclo de mezclado. Se obtiene rápidamente una masa con una relativamente baja viscosidad, en la cual los demás ingredientes del compuesto se incorporan fácilmente. Es particularmente efectivos con aquellas mezclas de elastómeros que tienden a desmoronarse al principio del ciclo de mezclado. El efecto suavizante de las resinas viscosas humedece la superficie del polímero promoviendo la formación de una masa compacta.

La reducción en la viscosidad y el nervio de los compuestos que se consigue con STRUKTOL® RP 28, ayuda en los procesos posteriores. Por ejemplo, se reduce la tendencia a la formación de bolsas, la velocidad de extrusión puede aumentar sin aumentar el hinchamiento de los extruidos, se mejoran las propiedades del calandrado. Estos beneficios se mantienen aun después de largos periodos de almacenamiento de los compuestos sin vulcanizar.

STRUKTOL® RP 28 aumenta la adhesividad de muchos compuestos crudos.

STRUKTOL® RP 28 no se endurece durante la vulcanización. La reducción de la dureza de los vulcanizados es menor que cuando se utilizan plastificante de aceite mineral.

Por su color el STRUKTOL® RP 28 es adecuado para compuestos de color claro y donde se especifica productos no-manchantes.

En la mayoría de los casos, STRUKTOL® RP 28 se agrega junto con los polímeros durante el ciclo de mezclado

También tiene solubilidad en hidrocarburos aromáticos y clorados

- continua -

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN - PLÁSTICOS

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.



Struktol Company of America

Latinoamérica

Struktol, Victor Dvoskin

Tel: 54 (11) 4292-7372

E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico

RUCSA, Benjamin Fuentes

Tel: 52 (55) 5888-9747

E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

A las temperaturas de proceso, la fusión del STRUKTOL® RP 28 le confiere una pegajosidad natural, y esta “adherencia” posibilita que el mismo actúe como un ligante eficaz. Esto es importante en polímeros donde un alto nivel de carga requiere de mezclado mas uniforme para mantener las propiedades físicas. Además, el bajo peso molecular del STRUKTOL® RP 28 produce, durante el proceso, una reducción de la viscosidad, lo que mejora las características de fluencia.

Muchas aplicaciones requieren de un mezclado uniforme durante la etapa inicial de la formulación. Se ha demostrado que el STRUKTOL® RP 28 mejora el mezclado de los compuestos de TPO, formulaciones con retardantes de llama y sistemas de polímeros cargados. En muchos casos, la mezcla mas homogénea da como resultado mejores propiedades físicas y muy pocos problemas de proceso.

Para compuestos altamente cargados, bajos niveles de adición del STRUKTOL® RP 28 pueden ser muy útiles en mejorar su comportamiento. El STRUKTOL® RP 28 tiene buena solubilidad en hidrocarburos alifáticos, aromáticos y clorados.

STRUKTOL® RP 28 es especialmente útil en el procesado de plásticos reciclados, como el PVC, mejorando el mezclado entre materiales de diferentes viscosidades y también en la incorporación de reciclado en formulaciones de material virgen.

Los beneficios de STRUKTOL® RP 28 incluyen:

- Ayuda en el mezclado de polímeros
- Mejora la fluencia durante el moldeo
- Mejora la apariencia de la superficie
- No aflora
- Aprobado por la FDA

DOSIS

En caucho, uso a 4 – 15 phr.

En plástico, uso 0.5 – 1.0%.

FDA STATUS

STRUKTOL® RP 28 fue autorizado por la Food and Drug Administration (FDA) para el uso en aplicaciones listadas en las siguientes secciones del Título 21 del Código de Regulaciones Federales

172.280	177.1350
172.615	177.1390
175.105	177.1520
175.125	177.2600
175.300	178.1005
176.200	178.3750
176.210	178.3850
177.1200	178.3930
177.1210	179.45

(12/17/10)VD/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.