



STRUKTOL[®] TPW 012

ADITIVO DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Mezcla de productos químicos especiales y ceras

PROPIEDADES

Apariencia	Esferas o pastillas beige a canela claro
Punto de inflamación, COC (°C)	122°C – 128°C
Gravedad Específica (g/cm ³)	0.98
Comportamiento fisiológico	Ver Hoja de Datos de Seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas de 25 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] TPW 012 es una mezcla formulada a base de lubricantes indicada para brindar un óptimo procesamiento, superficie y propiedades físicas características de los compuestos de PVC rígido.

STRUKTOL[®] TPW 012 es recomendado para PVC-Madera y ha demostrado que provee significativos beneficios de procesamiento y velocidad de producción comparado con los lubricantes de formulaciones tradicionales.

DOSIS

2 – 8 partes dependiendo de la formulación y las necesidades de procesamiento. Para más información contactar a un representante del servicio técnico Struktol