



# **STRUKTOL<sup>®</sup> TPW 104**

**ADITIVO DE PROCESAMIENTO**

## **COMPOSICIÓN**

Mezcla de sales de un ácido carboxílico con monoamidas y diamidas

## **PROPIEDADES**

Apariencia	Esferas o pastillas color hueso a canela claro
Punto de inflamación, COC (°C)	97 – 112
Comportamiento fisiológico	Ver Hoja de Datos de Seguridad
Estabilidad de Almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Bolsas de 25 kg

## **RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN**

STRUKTOL<sup>®</sup> TPW 104 es una mezcla especial de lubricantes diseñados específicamente para Madera Plástica en base a poliolefinas. Este producto mejora la calidad de la superficie, aumenta la velocidad de producción y flexibiliza las condiciones de fabricación conduciendo a una mejora general de la procesabilidad.

STRUKTOL<sup>®</sup> TPW 104 se puede utilizar en otros compuestos en base de poliolefinas donde se requieren mejor procesabilidad y mayor velocidad de producción.

## **DOSIS**

Los niveles de uso típico son del 2 – 6 % del peso total del compuesto