



# **STRUKTOL<sup>®</sup> TR 219**

**HOMOGENIZANTE/ COMPATIBILIZANTE CON UN LUBRICANTE DE PROCESO**

## **COMPOSICIÓN**

Mezcla propietaria.

<b>PROPIEDADES</b>	<b>VALORES TIPICOS</b>
Aspecto	Pastillas o polvo color amarillo
Punto de Goteo (°C)	105 - 120
Peso Específico (g/cm <sup>3</sup> )	1.07
Estabilidad de Almacenamiento	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	Bolsa de PE de 25 Kg

## **RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN**

STRUKTOL<sup>®</sup> TR 219 es una mezcla de un compatibilizante/ homogenizante con un lubricante de proceso que fue desarrollado para uso en compuestos de Nylon 6 y 6,6. El compatibilizante lo hace muy efectivo en el mezclado de cargas minerales y el lubricante le comparte mejor flujo y calidad de superficie a las partes finales. También es muy útil en compuestos que no llevan carga. Las mejoras que se pueden esperar al usar este aditivo son: mejor mezclado, mejor flujo y llenado del molde, mejor desmolde (en el caso de moldeo por inyección) y mejor calidad de superficie de las partes.

Struktol también introdujo STRUKTOL<sup>®</sup> TR 219 para su uso en compuestos de nylon 6 y 6,6; tanto en compuestos vírgenes como reciclados. También se ha encontrado eficaz en compuestos de poliéster (PET y PBT), especialmente reciclados, aplicaciones que contiene reciclados y en casos en que el compuesto de poliéster está contaminado con otros plásticos.

## **DOSIS**

1.0 – 4.0%