



# Struktol Company of America

Latinoamérica  
Struktol, Víctor Dvoskin  
Tel: 54 (11) 4292-7372  
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico  
RUSCA, Benjamin Fuentes  
Tel: 52 (5) 374-1980  
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

## HOJA DE DATOS

[www.struktol.com](http://www.struktol.com)

## **STRUKTOL<sup>®</sup> TR 251** **AGENTE DE PROCESAMIENTO**

### **COMPOSICIÓN**

Mezcla compleja de oleoquímicos conteniendo mono y di amidas y un jabón metálico.

### **PROPIEDADES**

Aspecto	Esferas o pellets color beige
Punto de Goteo (°C)	115 - 125
Peso Específico	.996
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenamiento	2 años mín. bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de 55 lb (25 kg) y tambores (esferas solamente) de 165 lb (75 kg)

### **RECOMENDACIONES DE USO**

El STRUKTOL<sup>®</sup> TR 251 es mezcla única de tensoactivos aniónicos e iónicos con un lubricante diseñado para aplicaciones donde es comúnmente usada la EBS (etilen bis-estearamida). Estas incluyen compuestos de ABS, PVC rígido para extrusión, concentrados de color y otras aplicaciones con alto contenido de carga (ej. polipropileno cargado con carbonato de calcio). El STRUKTOL<sup>®</sup> TR 251 posee una funcionalidad superior sobre la EBS con propiedades de brillo similares.

### **NIVELES DE ADICIÓN**

ABS, PVC & PS	0.5 – 2 %
Compuestos de Madera Plástico	1 – 3 %
Olefinas	< 0.5%

(02/21/07)JMB/mm

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.