



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Victor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUCSA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (55) 5888-9747
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

STRUKTOL® V-EGS

LUBRICANTE Y AYUDA DE MEZCLADO – ADITIVO DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Diesterato de etilen glicol

PROPIEDADES TÍPICAS

Aspecto	Pastillas (pellets) o polvo blanco amarillento
Punto de Goteo (°C)	63 - 73
Peso Especifico	0.93
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	2 años bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de 55 lb. (25 Kg.)

RECOMENDACIONES DE USO

STRUKTOL® V-EGS es un lubricante interno/externo muy compatible en compuestos de PVC rígido. Es un lubricante excelente para extrusión de perfiles para ventanas y puertas, “siding” y otros perfiles.

STRUKTOL® V-EGS además se utiliza en formulaciones para moldeo por inyección.

DOSIFICACIÓN

Típicamente entre 0.5 – 1.5 ppc (partes por cien de resina)

Favor contactar a un representante de Struktol Company of America para obtener recomendaciones y especificaciones mas detalladas.

(06/16/09)JMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.