



Struktol Company of America

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL® V-EGS

LUBRICANTE Y AYUDA DE MEZCLADO – ADITIVO DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Diestearato de etilen glicol

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Aspecto	Pastillas (pellets) o polvo blanco amarillento
Punto de Goteo (°C)	63 - 73
Peso Especifico (g/cm ³)	0.93
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	2 años bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de 55 lb. (25 Kg.)

RECOMENDACIONES DE USO

STRUKTOL® V-EGS es un lubricante interno/externo muy compatible en compuestos de PVC rígido. Es particularmente útil para extrusión de perfiles para ventanas y puertas, “siding” y otros perfiles.

STRUKTOL® V-EGS además se utiliza en formulaciones para moldeo por inyección.

DOSIFICACIÓN

Típicamente entre 0.5 – 1.5 ppc (partes por cien de resina)

CONDICION ANTE LA FDA

La Food and Drug Administration (FDA) autorizó el uso del STRUKTOL® V-EGS en aplicaciones, listadas en las siguientes secciones del Título 21 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations):

175.300 Revestimientos resinosos y poliméricos

176.210 Agentes antiespumantes usados en la fabricación de papel y cartón

(04/04/2016)JMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.