



Struktol Company of America

Latinoamérica

Struktol, Victor Dvoskin

Tel: 54 (11) 4292-7372

E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico

RUSCA, Benjamin Fuentes

Tel: 52 (55) 5888-9747

E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

STRUKTOL[®] SCA 930 CB

AGENTE DE ACOPLAMIENTO

COMPOSICION

Una mezcla 1:1 de carbon negro y silano bifuncional.

PROPIEDADES

Apariencia	Polvo negro
Cenizas (% , max)	12.8 ± 0.8
Contenido de cloruro (% , max)	7.2 ± 0.5
Gravedad Específica (g/cm ³)	1.30
Estabilidad de Almacenamiento	Un año en condiciones normales de almacenamiento
Presentación	Caja de 55 lb (Approx. 20 kg)

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] SCA 930 CB se usa en elastómeros halogenados compuestos con sílicas, arcillas y talco.

DOSIS

Dosis sugerida cada 100 partes de carga:

Para silicia 6 – 26 partes

Para arcilla y talco 1 – 2 partes

(10/06/08)/mmm

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.