



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • P. O. Box 1649 • Stow, Ohio 44224-0649
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL[®] SCA 960

AGENTE DE ACOPLAMIENTO

NOMBRE QUÍMICO

(3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Líquido
Contenido de (3-glicidiloxipropil) trimetoxisilano	≥ 95.0%
Gravedad Específica (g/cm ³)	1.070 ± 0.050
Estabilidad de Almacenamiento	La estabilidad de almacenamiento, en contenedor no abierto y bajo temperaturas menores de 10°C, es 24 meses, o 12 meses si el contenedor ha sido abierto (<i>cualquiera que suceda primero</i>).
Presentación	Balde 18 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] SCA 960 agente de acoplamiento que contiene un grupo epoxi, principalmente usado en resinas epoxi reforzadas con fibra de vidrio, ABS, Nylon y PBT. STRUKTOL[®] SCA 960 puede mejorar la resistencia a la tracción, resistencia al desgarre, extensibilidad relativa y deformación permanente de los compuestos.

DOSIS

Dosis sugerida por cada 100 partes de carga: 1.0 – 2.0 partes

(3/25/2020)JMB/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.