



Struktol Company of America

Latinoamérica
Struktol, Víctor Dvoskin
Tel: 54 (11) 4292-7372
E-mail: Struktol@speedy.com.ar

Mexico
RUSCA, Benjamin Fuentes
Tel: 52 (55) 5888-9747
E-mail: benfuentesyc@unitedrubbercorp.com

HOJA DE DATOS

www.struktol.com

STRUKTOL[®] SCA 974

AGENTE DE ACOPLAMIENTO

NOMBRE QUÍMICO

γ-metacriloxipropil trimetoxi silano

TYPICAL PROPERTIES	SCA 974	SCA 974 WT
Apariencia	liquido	polvo blanco grisáceo
Contenido de γ-metacriloxipropil trimetoxi	≥ 97.0	68 - 72
Gravedad Específica (g/cm ³)	1.040 ± 0.020	1.598 ± 0.020
Estabilidad de Almacenamiento	al menos un año en envase original sellado, en condiciones normales de almacenamiento	6 meses bajo condiciones normales de almacenaje
Presentación	balde 25 kg tambor 200 kg	tambor 90.9 kg

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

STRUKTOL[®] SCA 974 se usa para mejorar la capacidad reforzante de las cargas con grupo silanol sobre su superficie (por ej., sílicas, silicatos, arcillas, etc.).

STRUKTOL[®] SCA 974 puede mejorar el acoplamiento de estas cargas y fibra de vidrio en la matriz de resinas-polimeros.

DOSIS

Dosis sugerida por cada 100 partes de carga: 1.0 – 2.0 partes

(10/13/05)AAC/rca

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.