



Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • Stow, Ohio 44224-4921

Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013

www.struktol.com • customerservice@struktol.com

**HOJA DE
DATOS**

STRUKTOL® TR 251

AGENTE DE PROCESAMIENTO

COMPOSICIÓN

Mezcla compleja de oleoquímicos conteniendo mono y di amidas y un jabón metálico.

PROPIEDADES	VALORES TIPICOS
Aspecto	Pastilla o Cuentas
Punto de Goteo (°C)	115 - 125
Peso Específico	0.97
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de datos de seguridad
Estabilidad en el Almacenamiento	2 años mín. bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsa de 25 kg. / Paleta de 1,000 kg.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL® TR 251 es una mezcla única de amidas y jabón metálico diseñado para aplicaciones donde es comúnmente usada la EBS (etilen bis-estearamida). Estas incluyen compuestos de ABS, PVC rígido para extrusión, concentrados de color y otras aplicaciones con alto contenido de carga (ej. polipropileno cargado con carbonato de calcio). El STRUKTOL® TR 251 posee una funcionalidad superior sobre la EBS con propiedades de brillo similares.

DOSIS

ABS, PVC & PS	0.5 – 2 %
Compuestos de Madera Plástico	1 – 3 %
Olefinas	< 0.5%

(05/20/2021)DS/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.