



STRUKTOL® TR 451

ADITIVO DE PROCESO

COMPOSICIÓN

Mezcla optimizada de oleoquímicos especiales.

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS
Apariencia	Pastillas de color amarilloso
Punto de Goteo (°C)	62 - 76
Gravedad Específica	0.99
Comportamiento Fisiológico	Referirse a la hojas de datos de seguridad
Estabilidad de Almacenaje	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de PE conteniendo 25 kg. / Paleta de 1,000 kg.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

El STRUKTOL® TR 451 esta especialmente diseñado para utilizar en poliolefinas cargadas con alto contenido de minerales. Este aditivo único permite utilizar minerales sin tratar manteniendo o mejorando las propiedades físicas y de proceso que típicamente se obtienen con minerales tratados. Además, usando el STRUKTOL® TR 451, es posible incrementar la carga inerte sin sacrificar procesabilidad, estabilidad o propiedades físicas.

DOSIS

0.2 – 1% del total del compuesto

(02/17/2015Rev1)JDC/abw