



# STRUKTOL® V-PEAS LA

**LUBRICANTE Y AYUDA DE MEZCLADO –PARA PVC Y OTROS POLIMEROS**

## COMPOSICIÓN

Ester polimérico derivado de ácidos grasos saturados con valor ácido bajo.

<b>PROPIEDADES</b>	<b>VALORES TIPICOS</b>
Aspecto	Pellets o polvo amarillo
Valor Acido	5 - 10
Punto de Fusión (°C)	40 - 50
Peso Especifico	1.017
Comportamiento Fisiológico	Ver hoja de seguridad
Estabilidad en el Almacenaje	2 años mínimo bajo condiciones normales de almacenaje
Embalaje	Bolsas de 25 kg. / Paleta de 1,000 kg.

## RECOMMENDACIONES DE USO

**Aplicaciones Típicas:** STRUKTOL® V-PEAS LA es un ester polimérico muy compatible con un valor ácido bajo (bajo nivel de ácido graso libre) que es especialmente útil en formulaciones para lamina de PVC rígido calandrado. También tiene aplicación en formulaciones para extrusión, moldeo por soplado e inyección.

**Ventajas:** STRUKTOL® V-PEAS LA es un lubricante externo muy efectivo en PVC que no imparte efectos negativos sobre la claridad y transparencia en artículos producidos por los procesos mencionados arriba. STRUKTOL® V-PEAS LA es especialmente útil en lamina de PVC calandrada tanto para artículos transparentes como opacos. Es un buen reemplazo para las ceras montánicas en artículos transparentes para reducir costos.

## DOSIFICACIÓN

<b>Moldeo- Inyección</b> (Opaco)	V-SSE	0.7 – 1.0 phr	<b>Extrusión</b> (Opaco)	V-SSE	0.7 – 1.0 phr
	V-PEAS LA	0.3 – 0.5 phr		V-PEAS LA	0.3 – 0.7 phr
	Calcium Stearate*	0.7 – 1.0 phr		Calcium Stearate	0.7 – 1.0 phr
	V-HRW	0.7 – 1.5 phr		V-HRW	0.7 – 1.0 phr
	V-PEAS LA	0.3 – 0.75 phr		V-PEAS LA	0.3 – 0.75 phr
	HDPE Oxidado	0.07 – 0.15 phr		HDPE Oxidado	0.07 – 0.15 phr
	Calcium Stearate*	0.3 – 1.0 phr		Calcium Stearate	0.3 – 1.0 phr
* Reducir el estearato de calcio lo más posible para mejorar flujo.					
<b>Moldeo- Inyección</b> (Transparente)	V-HRW	0.7 – 1.0 phr	<b>Extrusión</b> (Transparente)	V-DSP	0.7 – 1.0 phr
	V-PEAS LA	0.3 – 0.6 phr		V-PEAS LA	0.3 – 0.6 phr
				HDPE Oxidado	0.1 – 0.3 phr

-Siguiete Hoja-

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.



# Struktol Company of America, LLC

201 E. Steels Corners Road • Stow, Ohio 44224-4921  
Phone (330) 928-5188 • Fax (330) 928-0013  
www.struktol.com • customerservice@struktol.com

## HOJA DE DATOS

### DOSIFICACIÓN - CONTINUADO

<b>Calandrado</b> <i>(Opaco)</i>	V-HRW	0.7 – 1.5 phr	<b>Calandrado</b> <i>(Transparente)</i>	V-HRW	0.6 – 1.2 phr
	V-PEAS LA	0.3 – 0.6 phr		V-PEAS LA	0.3 – 0.5 phr
	HDPE Oxidado	0.07 – 0.15 phr			
	Calcium Stearate	0.3 – 0.75 phr			

---

(03/21/2012Rev1)JMB/JDC/abw

Se estima que la información aquí mencionada es confiable, pero se ofrece sin garantía expresa o implícita. El contenido aquí mencionado no debe ser interpretado como una recomendación para algún uso que este en violación de una patente existente.